




VINILICO LINEA FLEXHE

SPORTS-R67



USOS RECOMENDADOS.


Universidades, colegios, gimnasios, hockey, salas de rehabilitación, áreas deportivas de alta competición, aerobico, yoga, esgrima, gimnasia, etc.

DESCRIPCION.

SPORTS-R67 piso vinílico de estructura heterogénea en 6,7 mm de espesor, gracias a su estructura y al soporte de espuma asegura una protección alta de las articulaciones. La superficie patentada TECH Surface asegura una durabilidad extrema y un fácil mantenimiento. Además de las excelentes propiedades deportivas, está caracterizado por el equilibrio entre agarre y deslizamiento para la prevención de los accidentes causados por los resbalones o el bloqueo de los pies.

La estructura del piso se compone por la capa superior de desgaste impreso con alta tecnología para conservar el patrón de diseño por la vida útil del producto, seguido de una capa reforzada con fibra de vidrio y un soporte de doble espuma combinada.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES /SISTEMAS / ESTANDAR



DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Espesor total	6,7 mm
Ancho del rollo	2 m
Largo del rollo	15 ml
Capa de uso	0,9 mm
Índice de deslizamiento	R10 / R11
Comportamiento al fuego	Cfl-s1
Clasificación	34/43

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, bitumen, mezclas sueltas, adhesivos antiguos y todo aquello que pueda influir en la adherencia del piso. Si es necesario se deberá limpiar con método mecánico hasta eliminar cualquier residuo ajeno a la superficie mayor utilizando productos recomendados en preparación de superficies estándar. Se debe controlar la humedad y temperatura especial. El sustrato no debe tener un índice mayor s 2.5% de humedad. Para la instalación del producto los ambientes deben tener una temperatura de 15° por lo que se exige recintos cerrados y aislados de corrientes de aire.

PREPARACIÓN / HERRAMIENTAS / PISOS



CONDICIONES GENERALES

Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar pago de anticipo y desde esa fecha 45 días hábiles.

Para mayor información contáctese a nuestras oficinas.

