

BEMEZCLA®

Revestimiento de Muros

BEMEZCLA CARGA O CHICOTEO

Mortero cementicio predosificado en seco, formulado para realizar la capa inicial o de chicoteo sobre muros de hormigón y albañilería.

VENTAJAS

- Aumenta la carga de estucos interiores y exteriores.
- Ótima resistencia a la compresión (>60kg/cm²).
- Fácil de aplicar.
- Cargas de 10 a 20 mm.

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 4,0 a 4,75 lts de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, esta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario.

COLOCACIÓN

- Una vez eliminados del sustrato los restos de polvo y partículas extrañas (restos de pinturas, papeles, yesos, etc.), se aplica el producto con una plana hasta obtener la carga requerida.
- El espesor máximo sugerido es 20 mm por capa. Se recomienda humedecer y previamente las superficies muy absorbentes.
- Una vez aplicado se deben esperar 24 hrs para realizar el acabado final, ya sea la pega de enchapes o el estuco de terminación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,16 a 0,19 litros de agua por cada kilo
Resistencia a compresión	: >60 kg/cm ²
Tamaño máx. nominal	: 10 mm
Tiempo de trabajo	: 1 hora aprox.
Rendimiento envase	: 13 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kg aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Si es aplicado sobre muros de hormigón, estos deben estar puntereados o recubiertos con puente de adherencia pontestuco.
- Se deben humedecer los estucos durante 7 días.
- No mezclar este producto con otros materiales.
- Evitar agregar más agua de la recomendada.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá matener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800
CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com
www.bekron.cl

Calidad para Profesionales