



BEMEZCLA®

Nivelación

BEMEZCLA GL FINO

Mortero modificado de matriz cementicia y resina, especialmente formulado para formar recubrimientos de espesores variables sobre losas y sobrelosas de hormigón. Para uso interior y exterior.

VENTAJAS

- Cargas de 4 - 20 mm
- Resistencia 100 kg/cm²
- Rendimiento de 14 litros
- Nivelador convencional (Manual)

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 3,50 a 4,0 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez formada una masa trabajable, puede ser usada durante una hora, revolviéndola si fuera necesario.

APLICACIÓN

- Remueva los restos de membranas, yesos, aceites y grasas. Elimine toda superficie de hormigón que se presente descompuesta o soplada, limpie el polvo de la superficie idealmente soplando con aire a presión.
- Humedezca la superficie sobre la cual se va a realizar la aplicación eliminando cualquier acumulación en forma de agua apozada, reparta **Bemezcla GL Fino** con plana sobre la superficie a nivel y platache al cabo de 15 a 30 minutos.
- El endurecimiento se produce antes de 24 horas. Para un mejor fraguado, especialmente en días calurosos y/o ventosos, se recomienda humedecer la superficie terminada 2 veces dentro de las primeras 24 horas de fraguado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,14 a 0,16 litros de agua por cada kilo
Espesor máx. aplicable	: 20 mm
Espesor mínimo recomendable	: 4 mm
Temperatura de trabajo	: Desde 5° hasta 23°C
Rendimiento	: 14 litros por saco aprox.
Resistencia a compresión	: > 100 kg/cm ²
Tiempo de trabajo una vez amasado	: 1 hora aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

PRECAUCIONES

- No debe usarse sobre superficies de yeso, ni aplicarse sobre madera o plástico, tampoco es recomendable usarlo en anclajes y zonas expuestas a elevadas fuerzas de compresión o tracción.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800
CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com
www.bekron.cl

Calidad para Profesionales