



# BEMEZCLA®

## Nivelación

# BEMEZCLA PISO

Mortero cementico reforzado con fibras especialmente formulado para sobrelosas.

### VENTAJAS

- Cargas de 20 - 60 mm
- Resistencia >80 kgf/cm<sup>2</sup>
- Rendimiento de 12 litros
- Nivelador convencional (Manual)

### PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 3,25 a 3,75 litros de agua en batea o betonera.

### COLOCACIÓN

- Anclar las cañerías a la vista. Limpiar todo material extraño al hormigón de la losa. Las fajas y maestras deberán ser hechas con material de la misma edad que el relleno.
- La superficie de aplicación debe estar saturada de humedad pero sin pozas de agua. Dilatar encuentros con pilares, muros y vanos de puertas con huinchas de EPS.
- La aplicación de **Bemezcla Piso** debe restringirse a superficies máximas de 16 m<sup>2</sup> y los cortes deberán hacerse en todo el espesor de la losa estando el material fresco. La terminación superficial se deberá hacer cuando la superficie presente una exudación mínima.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,13 a 0,15 litros de agua por cada kilo
Densidad húmedo	: 2,05 kg/dm <sup>3</sup>
Resistencia de la compresión	: >80 kgf/cm <sup>2</sup>
Adherencia al hormigón	: >3 kgf/cm <sup>2</sup>
Espesor mínimo recomendable	: 20 mm por capa
Espesor máximo recomendable	: 60 mm por capa
Temperatura de trabajo	: Desde 5° hasta 23°C
Rendimiento por Envase	: 12 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

## PRECAUCIONES

- No debe ser mezclada con otros materiales. Tampoco debe ser harneada para retirar áridos gruesos.
- Al preparar **Bemezcla Piso** evite agregar más agua de la recetada.

## MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**Manipulación:** Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

**Almacenamiento:** Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

**CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800**  
**CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600**

### Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.  
Carmen Gloria Quintana 220  
Quilicura, Santiago

**Asistencia Técnica:**  
**Fono: 56 2 2540 3000**  
**Email: bekronbemezcla@henkel.com**  
**www.bekron.cl**

Calidad para Profesionales