

BEMEZCLA®

Puente de Adherencia

BEMEZCLA PONTEYESO

Mortero fino y seco, en base a resinas, cuarzos y cemento. Especialmente formulado para adherirse firmemente a las superficies muy lisas de hormigón, presenta como terminación una textura rugosa donde se ancla firmemente el yeso, una vez aplicado y seco, permite un amplio tiempo de colocación del yeso.

VENTAJAS

- Amplio límite de tiempo para la aplicación del yeso.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Terminación rugosa donde se ancla firmemente el yeso.
- Color y textura permiten verificar fácilmente su correcta aplicación.

USOS

Aplicación de yeso sobre superficies muy lisas de hormigón.



PREPARACIÓN

- En un balde, agregue de 0,32 a 0,34 litros de agua por cada kilo de producto (entre 7 a 7,5 litros de agua por saco) y vierta el contenido del envase, revolviendo. Así obtendrá una suspensión óptima para aplicar con rodillo o brocha.
- Puede ser aplicado hasta una hora después de ser mezclado. Revuelva la mezcla para mantener la suspensión.

APLICACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas o papel mural, luego limpie las partículas sueltas de la superficie con brocha o escobillón.
- Lave y elimine toda presencia de desmoldantes siguiendo las indicaciones del fabricante, sobre el hormigón seco, aplique **Bemezcla Ponteyeso** con rodillo o brocha, cubriendo toda la superficie que se va a enlucir con yeso normalmente.
- El recubrimiento estará listo para recibir yeso después de 12 horas (seco al tacto).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento envase	: 18 litros por saco aprox.*
Color	: Café
Agua de amasado	: 0,32 a 0,34 litros de agua por cada kilo
Tamaño de envases	: Sacos de 22 kilos aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

* Se recomienda realizar una prueba inicial de rendimiento en obra.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800
CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com
www.bekron.cl

Calidad para Profesionales