

BEMEZCLA®

Reparadores de Superficie

BEMEZCLA REPARACIÓN PLUS

Mortero tixotrópico cementicio de alta resistencia, predosificado en seco, formulado especialmente para realizar reparaciones estructurales en elementos de hormigón, tales como vigas, losas, muros y pavimentos de edificios, estanques de agua potable y obras de hormigón en general.

VENTAJAS

- Mortero tixotrópico de alta resistencia para reparaciones estructurales en vigas, losas, muros, pavimentos y estanques de hormigón.
- Agarre inmediato, firme desde el primer contacto.
- Contiene expansor.
- Resistencia a la compresión (>500 kg/cm²).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 3,75 a 4,25 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable dejar reposar por cinco minutos antes de aplicarlo. Una vez amasado el producto puede ser utilizado durante una hora, revolviéndolo si fuese necesario.

APLICACIÓN

- La superficie debe encontrarse limpia, rugosa y libre de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pinturas o cualquier material que afecte la adherencia. Para una adecuada limpieza es recomendable el uso de chorro de arena u otro sistema mecánico como pulidora, gata de acero, etc.
- Para asegurar la adherencia, aplique un puente de adherencia epóxico sobre la superficie preparada, especialmente en reparaciones de hormigones antiguos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a compresión	: > 500 kg/cm ²
Agua de amasado	: 0,15 a 0,17 litros por cada kilo
Tiempo de trabajo	: 1 hora aprox.
Rendimiento envase	: 12 litros aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración	: Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses.

PRECAUCIONES

- No debe aplicarse sobre sustratos de yeso, madera o plástico.
- No mezclar este producto con otros materiales, evitar agregar más agua que la recomendada.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Asegurar que las zonas de trabajo estén adecuadamente ventilados.

Almacenamiento: Material adecuado para el embalaje: envase original. Guardar el recipiente en un lugar fresco, bien ventilado. Se deberá mantener una distancia de 2,4m entre sustancias peligrosas incompatibles. Además se deberá mantener una distancia de 1,2m entre sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 2 635 3800
CITUC QUÍMICA: +56 2 2 247 3600

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Carmen Gloria Quintana 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: bekronbemezcla@henkel.com
www.bekron.cl

Calidad para Profesionales